



Perlglanz Set

Produktinformation Art. 4504-3-50, 12.08.2026



Stefan Benner

KREIDEZEIT Hartwachsöl perlglanz ist eine dekorative Oberflächenbehandlung für Hölzer im Innenbereich.

KREIDEZEIT Hartwachsöl perlglanz erzeugt metallischen Glanz in gold, silber und bronze als alleinige Behandlung auf unbehandeltem Holz, oder auch in Kombination mit zuvor mit KREIDEZEIT Eisenazetatbeize (Art. 4105) oder Kaseinfarbe (Art. 4503-5-75) behandeltem Holz.

Sehr effektiv auch bei gebürsteten Hölzern. Dieses Produkt haben wir zusammen mit Stefan Benner speziell auch für Drechselarbeiten entwickelt.

Hartwachsöl schafft eine geölte und gleichzeitig gewachsene Oberfläche mit nur einem Produkt.

Der hohe Gehalt an Leinöl garantiert eine lange „offene“ Verarbeitungszeit und durch die geringe Molekülgröße ein tiefes Eindringen auch in kleinste Holzporen.

Das Carnaubawachs füllt die Holzporen und sorgt für eine tastsympathische Oberfläche von wunderschön seidigem Erscheinungsbild.

Kreidezeit Hartwachsöl enthält weder Lösemittel noch Wasser und besteht ausschließlich aus natürlichen Ölen und Harzen. Es enthält keine „versteckten“ Alkydharze, die z. B. aus nichttrocknenden Ölen wie Raps-, Soja- oder Sonnenblumenöl hergestellt wurden.

■ Eigenschaften

- schmutz- und wasserabweisend
- lösemittel- und wasserfrei, sehr ergiebig
- reißt und versprödet nicht
- antistatisch, kontaktwarm
- transparent, honigtönend, anfeuernd
- exzellentes Eindringvermögen
- leicht zu verarbeiten
- speichel- und schweißecht nach DIN 53160
- cobalt-, blei- und bariumfrei
- vegan

■ Zusammensetzung (Volldeklaration)

Leinöl, Carnaubawachs, Leinölstandöl, Holzöl-Standöl, Rizinenstandöl, Perlglanzpigmente, Kolophoniumglyzerinester, Mangantrockner.

■ Geeignete Werkzeuge

Pinzel, fusselfreie Lappen

■ Probeauftrag

Das Anlegen von Probeflächen vor großflächiger Verarbeitung ist empfohlen, um die letztendliche Farbwirkung sowie mögliche Wechselwirkungen mit Inhaltsstoffen des Untergrundes zu bewerten.

■ Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss unbehandelt, staubfrei, sauber, trocken, fettfrei, chemisch neutral und saugfähig sein. Verarbeitungstemperatur mind. 10 °C.

Holzfeuchte < 15%.

Ungeeignet für lackiertes, lasiertes, geöltes, gewachstes, foliertes oder laminiertes Holz.

■ Verarbeitung

Produkt vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.

Gegebenenfalls mit Bürsten oder Strukturierwerkzeug das Holz strukturieren oder das Holz schleifen.

Nach dem Schleifen gründlich entstauben.

KREIDEZEIT Hartwachsöl dünn mit Pinzel, Lappen oder anderem Werkzeug auftragen. Bei Porenfüllung nach 10 - 20 Minuten die gesamte behandelte Fläche mit einem trockenen, fusselfreien Lappen abreiben und polieren, bis die Oberfläche ein gleichmäßig seidiges Erscheinungsbild bietet.

Beim Abreiben auf restlose Entfernung von nicht eingezo- genem Öl achten, da sonst glänzende bzw. klebende Stellen zurückbleiben können. Kreidezeit Hartwachsöl muss voll- ständig in das Holz eindringen und darf keine Schicht auf dem Holz bilden.

■ Verdünnung

Das Produkt kann nach Bedarf mit Balsamterpentinöl (Art. 4301) verdünnt werden.

■ Trockenzeit

Trocken und überarbeitbar bei 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden (bzw. 48 Stunden auf gerbstoffhaltigen Untergründen, Eiche, etc.).

Hohe Luftfeuchtigkeit, Kälte, gerbstoffhaltige Untergründe verlängern die Trockenzeit wesentlich.

Durchgehärtet nach ca. 4 Wochen. Während dieser Zeit schonend nutzen und vor Wasser schützen.



■ Reinigung, Pflege, Umgang

- Oberfläche in den ersten 4 Wochen sehr schonend nutzen und nicht feucht reinigen
- Reinigung mit Wasser und etwas Oliven Pflegeseife (Art. 5106) oder Korfu Seife (Art. 5102) nur im Bedarfsfall, sparsam dosiert

■ Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Balsamterpentinöl (Art. 4301) und anschließend mit Oliven Pflegeseife (Art. 5106) oder Korfu Seife (Art. 5102) nachwaschen.

■ Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
pro Anstrich ca. 0,050 Liter/m².

Genaue Verbrauchsmengen am Objekt ermitteln.

■ Gebindegrößen

Art. 4504-3-50 Hartwachsöl perlglanz Set enthält:
1 x 50 ml Hartwachsöl silber
1 x 50 ml Hartwachsöl bronze
1 x 50 ml Hartwachsöl gold

■ Lagerung

Frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert ist das Produkt
mind. 2 Jahre haltbar.

■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben, sondern luftdicht verschlossen aufbewahren und später aufbrauchen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll beigegeben werden. Restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben.

Aktuelle amtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Lack- und Farbresten beachten.

■ Hinweise

Aufgrund des Gehaltes an natürlichen Ölen tritt auf Flächen mit geringem Lichteinfall eine Dunkelgilbung auf. Bei der Trocknung natürlicher Öle tritt ein typischer Geruch auf, der mit der Zeit verschwindet. Nicht entfernte Eisenfeilspäne auf dem Untergrund können beim Überarbeiten mit dem Produkt zu Verfärbungen führen. Nicht empfohlen zur Verarbeitung auf Innenseiten geschlossener Schränke, diese besser mit Schellackfirnis (Art. 8105), Carnaubawachs Emulsion (Art. 5105), oder Korfu Seife (Art. 5102) behandeln.

■ Kennzeichnung

entfällt, kein Gefahrgut

■ Kennzeichnung gemäß ChemVOCFarbV

VOC Höchstgehalt (Kat. A/f): 700 g/l (2010),
Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

■ Achtung

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube, Polierpads mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, und beim Verstreichen darauf achten, dass kein Öl mit porösen Dämmstoffen in Berührung kommt, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Produkt nicht auf Oberflächen ausgießen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Für Kinder unerreichbar lagern.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muss eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: www.kreidezeit.de